CE

CAPACCO spol. s r.o.
Pitárné 197
793 99 Vysoká

22

ETA 16/0291, PoV č. 6/SK1/2022
EAD 220010-00-0402
Plastová střešní krytina CAPACCO®

Typ: SK1 – jesenická šablona
a) bez vichrové spony
b) s vichrovou sponou, balenou odděleně
Zamýšlené použití: skládaná střešní krytina pro krytí šikmých střech

Reakce na oheň	NPD
Šíření požáru střešním pláštěm	Třída B_{ROOF} (t1)
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Obsah Cd: max. 0,01 %
Odolnost proti rázu tvrdým břemenem	E = 10 N*m bez poškození
Pevnost v tahu a poměrné prodloužení	σ_{tc} = min. 3,0 N/mm^2 ε = min. 5 %
Rozměry: • Délka • Šířka • Tloušťka • Rovinnost	 345±3 mm 345±3 mm 5,7± 1 mm odchylka max. 2,0 mm
Hmotnost	900 ±150 g
Pevnost v tahu za ohybu	NPD
Odolnost proti protažení • Hlavy hřebíku • Přehybu vichrové spony • Talířku vichrové spony	 $F_{t,c}$ = min. 300 N $F_{wf,c}$ = min. 30 N $F_{wp,c}$ = min. 85 N
Odolnost proti protržení pod zatížením ve smyku	$F_{s,c}$ = min. 650 N
UV stabilita • Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po umělém stárnutí • Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po přirozeném stárnutí	 NPD NPD
Odolnost proti teplu • Délka, šířka • Tloušťka • Rovinnost • Zbytkový podíl charakteristické pevnosti v tahu za ohybu po teplotním stárnutí	 $\Delta_{\varepsilon l}$ = max. 0,5 % $\Delta_{\varepsilon b}$ = max. 0,5 % $\Delta_{\varepsilon d}$ = max. 1,0 % $S_{max,h}$ = max. 1 mm NPD
Odolnost proti nízkým teplotám • Odolnost proti rázu tvrdým břemenem při teplotě -20 ± 2 °C • Součinitel mrazuvzdornosti KM_{f25} [--]	 E = 10 N*m bez poškození NPD
Odolnost proti pronikání vody	Vyhovuje

CE

CAPACCO spol. s r.o.
Pitárné 197
793 99 Vysoká

22

ETA 16/0291, PoV č. 6/SK2/2022
EAD 220010-00-0402
Plastová střešní krytina CAPACCO®

Typ: SK2 – velká šablona
a) bez vichrové spony
b) s vichrovou sponou, balenou odděleně
Zamýšlené použití: skládaná střešní krytina pro krytí šikmých střech

Reakce na oheň	NPD
Šíření požáru střešním pláštěm	Třída B_{ROOF} (t1)
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Obsah Cd: max. 0,01 %
Odolnost proti rázu tvrdým břemenem	E = 10 N*m bez poškození
Pevnost v tahu a poměrné prodloužení	σ_{tc} = min. 3,0 N/mm^2 ε = min. 5 %
Rozměry: • Délka • Šířka • Tloušťka • Rovinnost	 400±4 mm 400±4 mm 5,7± 1 mm odchylka max. 2,0 mm
Hmotnost	1250± 150 g
Pevnost v tahu za ohybu	NPD
Odolnost proti protažení • Hlavy hřebíku • Přehybu vichrové spony • Talířku vichrové spony	 $F_{t,c}$ = min. 300 N $F_{wf,c}$ = min. 30 N $F_{wp,c}$ = min. 85 N
Odolnost proti protržení pod zatížením ve smyku	$F_{s,c}$ = min. 650 N
UV stabilita • Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po umělém stárnutí • Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po přirozeném stárnutí	 NPD NPD
Odolnost proti teplu • Délka, šířka • Tloušťka • Rovinnost • Zbytkový podíl charakteristické pevnosti v tahu za ohybu po teplotním stárnutí	 $\Delta_{\varepsilon l}$ = max. 0,5 % $\Delta_{\varepsilon b}$ = max. 0,5 % $\Delta_{\varepsilon d}$ = max. 1,0 % $S_{max,h}$ = max. 1 mm NPD
Odolnost proti nízkým teplotám • Odolnost proti rázu tvrdým břemenem při teplotě -20 ± 2 °C • Součinitel mrazuvzdornosti KM_{f25} [--]	 E = 10 N*m bez poškození NPD
Odolnost proti pronikání vody	Vyhovuje

CE

CAPACCO spol. s r.o.
Pitárné 197
793 99 Vysoká

22

ETA 16/0291, PoV č. 6/SK3/2022
EAD 220010-00-0402
Plastová střešní krytina CAPACCO®

Typ: SK3 –šupina
a) bez vichrové spony
b) s vichrovou sponou, balenou odděleně
Zamýšlené použití: skládaná střešní krytina pro krytí šikmých střech

Reakce na oheň	NPD
Šíření požáru střešním pláštěm	Třída B_{ROOF} (t1)
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Obsah Cd: max. 0,01 %
Odolnost proti rázu tvrdým břemenem	E = 10 N*m bez poškození
Pevnost v tahu a poměrné prodloužení	σ_{tc} = min. 3,0 N/mm^2 ε = min. 5 %
Rozměry: • Délka • Šířka • Tloušťka • Rovinnost	 350±3 mm 350±3 mm 5,7± 1 mm odchylka max. 2,0 mm
Hmotnost	900± 150 g
Pevnost v tahu za ohybu	NPD
Odolnost proti protažení • Hlavy hřebíku • Přehybu vichrové spony • Talířku vichrové spony	 $F_{t,c}$ = min. 300 N $F_{wf,c}$ = min. 30 N $F_{wp,c}$ = min. 85 N
Odolnost proti protržení pod zatížením ve smyku	$F_{s,c}$ = min. 650 N
UV stabilita • Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po umělém stárnutí • Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po přirozeném stárnutí	 NPD NPD
Odolnost proti teplu • Délka, šířka • Tloušťka • Rovinnost • Zbytkový podíl charakteristické pevnosti v tahu za ohybu po teplotním stárnutí	 $\Delta_{\varepsilon l}$ = max. 0,5 % $\Delta_{\varepsilon b}$ = max. 0,5 % $\Delta_{\varepsilon d}$ = max. 1,0 % $S_{max,h}$ = max. 1 mm NPD
Odolnost proti nízkým teplotám • Odolnost proti rázu tvrdým břemenem při teplotě -20 ± 2 °C • Součinitel mrazuvzdornosti KM_{f25} [--]	 E = 10 N*m bez poškození NPD
Odolnost proti pronikání vody	Vyhovuje