KONTAKTFOL 150 PLUS

Třívrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se dvěma lepícími páskami pro větrané střechy bedněné i nebedněné

CE 15

EN 13859-1,2:2010

Číslo DoP: **PFM85CZ002**

Pásy a fólie pod skládané střešní krytiny
Pro použití do střech jako doplňková hydroizolační vrstva
KONTAKTFOL 150 PLUS
1,5 X 50 m

- Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy.
- Složení: difúzní film a dvě vrstvy polypropylenové textilie
- Difúzní podstřešní fólie je vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva pod skládanou krytinou šikmých střech.
- Lze použít přímo na plné difúzní bednění, na tepelnou izolaci nebo přímo na krokve.
- Vyžaduje ventilační mezeru nad fólií
- Vysoká difuzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce
- Kontaktní - nevyžaduje větrací mezeru pod fólií
- Vysoká pevnost
- Fólie neobsahuje nebezpečné látky

TECHNICKÁ DATA / Technische Daten

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Wesentliche Merkmale	JEDNOTKY Einheiten	VLASTNOSTI Leistung NOMINÁLNÍ HODNOTA Nominal Wert	TOLERANCE Toleranz		HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE Harmonisierte technische Spezifikation
Plošná hmotnost ***Flächgewicht***	[g/m 2]	150	-10	+10	EN 13859-1,2:2010
Reakce na oheň ***Brandverhalten***	[třída] *[Klasse]*	E	-	-	
Odolnost proti pronikání vody ***Widerstand gegen Wasserdurchgang***	[třída] *[Klasse]*	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí ***Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung***	[třída] *[Klasse]*	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd) ***Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd - Wert)***	[m]	0,02	-0,01	+0,04	
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru ***Zugfestigkeit längs / quer***	[N/50mm]	310 / 215	-40 / -30	+40 / +30	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí v podélném / příčném směru ***Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs / quer***	[N/50mm]	280 / 190	-55 / -35	+40 / +40	
Tažnost v podélném / příčném směru ***Dehnung längs / quer***	[%]	45 / 80	-15 / -25	+35 / +40	
Tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru ***Dehnung nach künstlicher Alterung längs / quer***	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru ***Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer***	[N]	165 / 190	-40 / -35	+45 / +75	
Ohebnost za nízkých teplot ***Kaltbiegeverhalten***	[°C]	-20	-	-	
Výrobky neobsahují nebezpečné látky, jsou ve shodě s nařízením REACH c. 1907/2006.					
Die Produkte enthalten keine gefährlichen Substanzen gemäß der REACH-c sind. 1907/2006.					

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž musí být v souladu s aktuálními stavebními předpisy a pravidly pro navrhování střech.
Střešní fólie je nutno pokládat od spodu rovnoběžně s okapem dostatečně napnutou, potiskem ke krytině.
Fólii napojujte nad krokvemi, kotvěte nerezavějícími hřeby nebo sponami.
Nad fólií musí být ventilační prostor (kontralatě).
V nezatepleném půdním prostoru fólii prořízněte v celé délce hřebene.
Při montáži správným napnutím zamezte tvorbě vlnek.
Spodní okraj pásu končí na okapním plechu.
Přesah fólie je vyznačen barevným pruhem (15 cm a 20 cm).
V případě, že sklon střechy je nižší než 22°,je nutno zvětšit přesah na 20 cm.
Při nižším sklonu než 22° je nutno slepit přesahy a podtěsnit kontralatě.
Fólie má 2 integrované lepící pásky. Fólii je nutno pokládat v pozici páska na pásku a poté strhnout krycí fólii pásky.
Minimální sklon použití fólie je 17°.
Pro třídy těsnosti DHV 6, 5, 4 nebo 3.
Vertikální přesahy musí být vzájemně utěsněny oboustranně lepící páskou.
Prořezy pro otvory (střešní okna, komíny atd.) provádějte co nejmenší, okraje fólie k těmto prvkům připevněte oboustranně lepící páskou.
Případné mechanické poškození fólie je nutné opravit odstřižkem originální fólie, který přilepte lepící páskou.
Zakrytí podstřešní fólie krytinou se doporučuje co nejdříve. V případě časové prodlevy mezi montáží fólie a krytiny použijte na překrytí fólie krycí plachtu. Fólie nenahrazuje funkci střešní krytiny.
Fólie obsahuje mikroporézní membránu. Chraňte ji před mechanickým, chemickým poškozením a před extrémními klimatickými vlivy.
Impregnace a další chemikálie (ropné látky, organická rozpouštědla) ovlivňují vlastnosti fólie.
Doplňková hydroizolační vrstva nemůže být montována v rozporu s požadavky aktuálně platných norem ČSN 731901 Navrhování střech a s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a aktuálně platnými Pravidly pro navrhování a provádění střech (Cech KTP ČR).
Fólii chraňte před UV zářením a to i v půdním prostoru po montáži střešní krytiny (prosvětlovací tašky, vikýře atd.)
K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA (pásky pod kontralatě, opravné a oboustranné pásky).

Fólii skladujte na suchém, tmavém místě.
Lepící pásky aplikujte při teplotě nad 5°C.

Distributor: ERGO CZ, s.r.o., Dunajovická 42, CZ-37901 Třeboň-Břilice

Více informací na: www.ergo-strecha.cz e-mail: ergocz@ergocz.eu

KONTAKTFOL 150 PLUS

Hochdiffusionsoffene unterdeckbahn mit zwei selbstklebestreifen auf Holzschalung oder Wärmedämmung

- hochdiffusionsoffen
- direkte Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung
- reißfest
- 3-lagig
- mit zwei selbstklebestreifen

279-002-04