HG fol 240 Plus

Dvouvrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se zvýšenou odolností vůči běžným chem. impregnacím se dvěma lepícími páskami pro větrané střechy bedněné i nebedněné

CE

19
1023
EN 13859-1,2 :2010
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásu a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: HG fol 240 Plus
Prohlášení o vlastnostech PFM131CZ09 na: www.ergo-strecha.cz

- Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy.
- Složení: difúzní TPU film a vrstva polyesterové netkané textilie
- Difúzní podstřešní fólie je vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva pod skládanou krytinu šikmých střech.
- Lze použít přímo na plné difúzní bednění, na tepelnou izolaci nebo přímo na krokve.
- Vyžaduje ventilační mezeru nad fólií.
- Vysoká difuzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce.
- Kontaktní - nevyžaduje větrací mezeru pod fólií.
- Lze použít jako větrozábranu do větraných fasád s uzavřeným obkladem.
- Vysoká pevnost.
- Má zvýšenou odolnost vůči běžným chemickým impregnacím.
- Fólie neobsahuje nebezpečné látky.

TECHNICKÁ DATA / Technische Daten

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Wesentliche Merkmale	VLASTNOSTI Leistung				HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE Harmonisierte technische Spezifikation
	JEDNOTKY Einheiten	NOMINÁLNÍ HODNOTA Nominal Wert	TOLERANCE Toleranz		
Plošná hmotnost *Flächgewicht*	[g/m 2]	240	-30	+20	EN 1849-2
Šířka *Breite*	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%	EN 1848-2
Délka *Länge*	[m]	>50	-	-	EN 1848-2
Reakce na oheň *Brandverhalten*	[třída] *[Klasse]*	E	-	-	EN 13859-1,2:2010
Odolnost proti pronikání vody Odolnost proti pronikání vody po um. stárnutí *Widerstand gegen Wasserdurchgang* *- nach künstlicher Alterung*	[třída] *[Klasse]*	W1	-	-	
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd) *Wässerdampfdurchlassigkeit (Sd - Wert)*	[m]	0,15	-0,05	+0,1	
Pevnost tahu v podélném / příčném směru *Zugfestigkeit* *längs / quer*	[N/50mm]	300 / 360	-50 / -60	+80 / +100	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí v podéném / příčném stavu *Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung* *längs / quer*	[N/50mm]	280 / 340	-60/ -60	+80 / +100	
Tažnost v podélném / příčném směru *Dehnung* *längs / quer*	[%]	60 / 80	-20 / -20	+20 / +30	
Tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru *Dehnung nach künstlicher* *Alterung längs / quer*	[%]	60 / 80	-20 / -20	+20 / +30	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru *Widerstand gegen Weiterreißen* *längs / quer*	[N]	270 / 250	-60 / -60	+60 / +60	
Ohebnost za nízkých teplot *Kaltbiegeverhalten*	[°C]	-30	-	-	
Nebezpečné látky *Gefährliche Substanzen*		npd*			

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)
Notiz: npd - no performance determined (es ist kein Wert definiert)

Distributor: ERGO CZ, s.r.o., Dunajovická 42, CZ-37901 Třeboň-Břilice

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž musí být v souladu s aktuálními stavebními předpisy a pravidly pro navrhování střech.
Střešní fólie je nutno pokládat od spodu rovnoběžně s okapem dostatečně napnutou, potiskem ke krytině.
Fólii napojujte nad krokvemi, kotvěte nerezavějícími hřeby nebo sponami.
Nad fólií musí být ventilační prostor (kontralatě).
V nezatepleném půdním prostoru fólii prořízněte v celé délce hřebene.
Při montáži správným napnutím zamezte tvorbě vlnek.
Spodní okraj pásu končí na okapním plechu.
Přesah fólie je vyznačen barevným pruhem (15 cm).
Při nižším sklonu než 22° je nutno slepit přesahy a podtěsnit kontralatě.
Fólie má 2 integrované lepící pásky. Fólii je nutno pokládat v pozici páska na pásku a poté strhnout krycí fólii pásky.
Minimální sklon použití fólie je 10°.
Pro třídy těsnosti DHV 6, 5, 4 nebo 3.
Vertikální přesahy musí být vzájemně utěsněny oboustranně lepící páskou.
Prořezy pro otvory (střešní okna, komíny atd.) provádějte co nejmenší, okraje fólie k těmto prvkům připevněte oboustranně lepící páskou.
Případné mechanické poškození fólie je nutné opravit odstřižkem originální fólie, který přilepte lepící páskou.
Zakrytí podstřešní fólie krytinou/obkladem se doporučuje co nejdříve.
V případě časové prodlevy mezi montáží fólie a krytiny použijte na překrytí fólie krycí plachtu. Fólie nenahrazuje funkci střešní krytiny.
Fólie obsahuje monolitickou TPU membránu. Chraňte ji před mechanickým, chemickým poškozením a před extrémními klimatickými vlivy.
Ropné látky, organická rozpouštědla a další chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti fólie.
Doplňková hydroizolační vrstva nemůže být montována v rozporu s požadavky aktuálně platných norem ČSN 731901 Navrhování střech a s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a aktuálně platnými Pravidly pro navrhování a provádění střech (Cech KTP ČR).
Fólii chraňte před UV zářením a to i v půdním prostoru po montáži střešní krytiny (prosvětlovací tašky, vikýře atd.).
K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA (pásky pod kontralatě, opravné a oboustranné pásky).

Fólii skladujte na suchém, tmavém místě.
Lepící pásky aplikujte při teplotě nad 5°C.

Rozměr : 1,5m x 50m

Více informací na: www.ergo-strecha.cz e-mail: ergocz@ergocz.eu

HG fol 240 Plus

Hochdiffusionsoffene unterdeckbahn erhöhte Beständigkeit gegen übliche chemische Holzimprägnierung, mit zwei selbstklebestreifen auf Holzschalung oder Wärmedämmung

- hochdiffusionsoffen
- direkte Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung
- reiβfest
- 2-lagig
- mit zwei selbstklebestreifen
- erhöhte Beständigkeit gegen übliche chemische Holzimprägnierung

052-029-03