# TECHNICKÝ LIST

CE
13

## JUTATOP® HTR **2AP**


platnost od 01.01.2013 revize 01.03.2026

| VLASTNOSTI | METODA | JEDNOTKY | NOMINÁLNÍ HODNOTA | TOLERANCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MINIMUM | MAXIMUM |
| *Všeobecné charakteristiky:* | | | | | |
| Délka | EN 1848-2 | [m] | >25; > 50 | - | - |
| Šířka | EN 1848-2 | [m] | 1,5 | -0,5% | +1,5% |
| Přímost | EN 1848-2 | - | vyhovuje | - | - |
| Plošná hmotnost | EN 1849-2 | [g/m²] | 300 | -25 | +25 |
| Zjevné vady | EN 1850-2 | - | bez zjevných vad | | |
| *Technické charakteristiky:* | | | | | |
| Reakce na oheň | EN 13501-1<br>EN 11925-2<br>EN 13823 | [třída] | B | - | - |
| Odolnost proti pronikání vody | EN 1928 | [třída] | W1 | - | - |
| Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí * | EN 13859-1<br>Příloha C | [třída] | W1 | - | - |
| Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd) | EN 12572 | [m] | 0,04 | -0,02 | +0,04 |
| Pevnost v tahu v podélném / příčném směru | EN 12311-1<br>EN 13859-1 | [N/50mm] | 380 / 250 | -60 / -50 | +60 / +50 |
| Pevnost v tahu po um. stárnutí * v podélném / příčném směru | EN 13859-1<br>Příloha C | [N/50mm] | 370 / 240 | -60 / -50 | +60 / +50 |
| Tažnost v podélném / příčném směru | EN 12311-1<br>EN 13859-1 | [%] | 25 / 25 | -10 / -10 | +15 / +15 |
| Tažnost po umělém stárnutí * v podélném / příčném směru | EN 13859-1<br>Příloha C | [%] | 23 / 23 | -9 / -9 | +15 / +15 |
| Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru | EN 12310-1<br>EN 13859-1 | [N] | 170 / 190 | -20 / -40 | +50 / +60 |
| Rozměrová stálost | EN 1107-2 | [%] | <1 | - | - |
| Ohebnost za nízkých teplot | EN 1109 | [°C] | -40 | - | - |
| Propustnost vzduchu | EN 12114<br>EN 13859-2 | [m³/(m².h.50Pa)] | < 0,02 | - | - |
| Teplotní rozsah použití | - | [°C] | -40 / +120 | - | - |
| Vodní sloupec | EN ISO 811 | [cm] | >100 | - | - |
| Nebezpečné látky | | | (DBDPE)** | > 0,1 % | - |

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven);

* - proveden test umělého stárnutí UV 5000 h (standartne je 336 h) (DBDPE) ** REACH 1907/20006/EC - 1,1'-(ethan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzen] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Tato látka je plně vázána ve struktuře výrobku a nemůže se z výrobku za běžných podmínek uvolňovat. Použití uvedených výrobků jako podstřešních membrán je bezpečné a pracovní a aplikační pokyny zůstávají nezměněny. Tyto stavební membrány mohou být běžně používány, jak je obvyklé. Výrobek byl registrován do databáze SCIP.

## POUŽITÍ VÝROBKU



EN 13859-1:2010 Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny. Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny

EN 13859-2:2010

Doplnující údaje výrobce: Difuzní podstřešní fólie vhodná jako doplnková hydroizolacní vrstva pod skládanou krytinou šikmých strech. Vhodná též jako zábrana proti vetru ve vrstvených svislých obvodových stenách budov.


Výrobce: JUTA a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
www.juta.cz
Telefon: +420 499 209 211